

BRÄNDE IN
SCHIENENFAHRZEUGEN
GEFÄHRDEN MENSCHEN
UND DIE UMWELT



BATEGU



BATEGU Gummi-/Metallkomponenten erfüllen seit über 70 Jahren höchste Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen. Mit den von BATEGU entwickelten EN 45545-konformen Werkstoffen BTG®9713 und BTG®9559 lassen sich Schwingungskomponenten (M1-Komponenten), insbesondere für die Verwendung in Drehgestellen, EN 45545-konform herstellen.

www.bategu.at

BATEGU GUMMI-/METALLKOMPONENTEN FÜR DREHGESTELLE ENTSPRECHEN DEN R9-PRÜFANFORDERUNGEN NACH EN 45545



BATEGU

Mit den von BATEGU entwickelten Werkstoffen BTG®9713 und BTG®9559 ist es seit 2011 erstmals möglich, Gummi-/Metallkomponenten bzw. Schwingungskomponenten (M1-Komponenten) herzustellen, welche die bei der Anwendung in Drehgestellen geforderten mechanisch-dynamischen Eigenschaften und zusätzlich die Brandschutzanforderungen der EN 45545 erfüllen. Im Brandfall können damit lebensbedrohliche oder sonstige schwere negative Gesundheitseffekte für Menschen eingedämmt werden, ohne auf die mechanisch-dynamischen Eigenschaften, den Komfort und die Langlebigkeit der Komponenten verzichten zu müssen.

WELTWEIT SPITZENREITER

BATEGU verfügt heute weltweit über die größte Bandbreite an EN 45545-konformen Elastomerwerkstoffen (Shore-Härte 40 bis 85 Shore A +/-5), konform nach R9 mit einem Hazard-Level von 2 bzw. 3. Mit dieser Materialvielfalt lässt sich so gut wie jede in Schienenfahrzeugen zum Einsatz kommende Schwingungskomponente (Gummi-/Metallkomponente) herstellen, sowohl für Erstausrüster als auch als Ersatzteil.

UPGRADE BESTEHENDER DREHGESTELLE/FAHRZEUGE

Bestehende Komponenten lassen sich 1:1 EN 45545-konform herstellen bei gleichbleibenden/verbesserten Eigenschaften und unverändertem Bauraum. Bestehende Vulkanisierwerkzeuge können hierzu verwendet werden.


VORTEILE:

- Ausgezeichnetes Setzungsverhalten
- Sehr geringe Dämpfung (Hysteresis) und niedrige Eigenerwärmung
- Hohe Elastizität
- Hoher Widerstand gegenüber Rissentstehung und -wachstum
- Ausgezeichnete Ozon-, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit und Medienbeständigkeit (z.B. Reinigungsmittel, Salz)
- Temperaturbeständig: -50°C bis +120°C (im Dauereinsatz)
- Keine konstruktiven Änderungen erforderlich (bei bestehenden Bauteilen)
- Wartungsfrei
- Geringste Toxizität und Rauchgasdichte
- Keine korrosiven Brandgase, kein Abtropfen
- Alle BATEGU-Elastomerwerkstoffe sind bereits nach EN 45545-2:2013 geprüft
- RoHS-Richtlinie, REACH-Verordnung und Unife Railway Industry Substance List werden erfüllt

ANWENDUNGSBEISPIELE:

- Primärfedern
- Schichtfedern
- Konusfedern
- Hohlbuchsen
- Knochenbuchsen
- Dichtungen
- Radsatzfedern
- Querpuffer
- Sphärolager

EN ISO 5659-2, RAUCHGASDICHTHE



Prüfmethode/ Prüfergebnisse	BATEGU 9713	BATEGU 9559
ISO 5660-1: Wärmefreisetzungsrate	HL 2/3	HL 2/3
ISO 5659-2: Optische Rauchgasdichte	HL 2/3	HL 2/3
ISO 5659-2: Rauchgastoxizität	HL 2/3	HL 2/3

HL 2/3: abhängig der Shore-Härte
Prüfinstitute OFI Technologie & Innovation GmbH, Versuchsanstalt TGM Kunststofftechnik

Für weitere Informationen kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

BATEGU Gummitechnologie GmbH

Muthgasse 22, 1190 Wien, Austria, Tel. +43 (0) 1 368 21 53-0, office@bategu.at, www.bategu.at